

# MORTER+PLUS



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Morter+Plus 2X1 es un mortero tipo 1, elaborado con cemento, arena y aglomerantes de calidad, que permiten obtener una mezcla de manpostería y enjarre con excelentes características de manejabilidad, adhesividad y alta resistencia. Presentación en sacos de 40 kg y bolsas Jumbo de 1120 kg.

## RECOMENDACIONES

- Para la preparación del producto se recomienda utilizar agua limpia, se debe mezclar uniformemente hasta obtener una pasta homogénea.
- Para su aplicación como mortero pega-block, debe asegurarse que la junta quede lo suficientemente trabajada y sellada con ranura cóncava.
- Para su aplicación como enjarre grueso, debe asegurarse que la superficie se humedezca y que la mezcla no esté muy seca.

### VENTAJAS

- Es un producto de calidad controlada.
- Contiene ingredientes que resisten al salitre y es de fácil preparación.
- Evita el acarreo a la obra de materiales a granel y la merma del mismo, ahorrando tiempo y mano de obra.
- Por su presentación mejora el control de inventario.

### APLICACIONES

- Es Ideal para el pegue de block ya que además del color natural, se encuentra disponible en los colores de línea de blocks e igualado de color especial sobre pedido.
- Es ideal para el enjarre grueso ya que cuenta con un plastificante de mayor adherencia.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Resistencia a la compresión	126	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-486_ONNCCE-2014 ASTM C270-14
Rendimiento	Block Piezas 12X20X40 34-40 15X20X40 28-34	Saco	
Trabajabilidad	45 min. - 1 Hr.	Min. - Hr.	
Aplicación de Agua			
Pega-Block Enjarre	7.25-7.5 8.0-8.75	Lts./40 kg	

# MORTER+PLUS

## ► PREPARACIÓN DE MORTER+PLUS

### PEGA-BLOCK

Sobre una superficie no absorbente o carretilla, apile el producto en forma de cono. Forme una entrada tipo volcán, introduzca el agua sin llegar al máximo. Mezcle el producto hasta que se humedezca la mezcla. Mezcle y adicione el resto del agua hasta que tenga una buena consistencia y la mezcla se pegue a una cuchara de albañilería. (Esto se logra con una penetración de cono entre 60-70mm.)

### ENJARRES

Para enjarres gruesos, adicione más agua para que la mezcla sea de mayor adherencia y se pueda tirar plenamente a una cara de muro y no caiga o cuelgue. (Esto se logra con una penetración de cono entre 68-75mm).

## ► PREPARACIÓN CON MÁQUINA REVOLVEDORA

### PEGA-BLOCK

Con una mezcladora de aspa automática, introduzca la mezcla en seco. Adicione agua hasta las 2/3 partes. Deje mezclar un minuto y agregue más agua hasta el máximo. (Mezcle un total de 3 minutos o que la mezcla tome una forma esponjosa).


### ENJARRES

Para enjarre grueso, agregue el agua máxima y adicione un poco más para el gusto. Notará que la mezcla se pega a las espas.

## ► COLORES



Amarillo

Chocolate  
(Sobre pedido)Café  
ClaroCafé  
Carolina

Gris



Negro



Rojo